

**PROTECTGUARD® MG****10
YEARS****A 10 Year Quality****MARBLE & GRANITE**

VETT & ÕLI HÜLGAV KAITSE MÄÄRDUMISE EEST KAITSEB MARMORIT, GRANIITI JA TEISI VÄGA MADALA POORSUSEGA MATERJALE

- ✓ Kaitse õli, vee ja plekkide eest.
- ✓ Hõõrdumiskindel
- ✓ Ei muuda materjali värvi
- ✓ UV- ja külmumisele vastupidav

- ✓ Koosneb 90% aktiivsetest komponentidest
- ✓ Ei tekita pinnale kile ja laseb materjalil hingata
- ✓ Sise- ja välistingimustesse

TOOTEKIRJELDUS

ProtectGuard® MG on toode mis on loodud madala ja väga madala poorsusega pindade kaitsmiseks. Aine kaitseb tõhusalt vee, õli, rasva, nõrgemate hapete (puuviljamahl, ketšup jt) plekkide ning igasuguse määrdumise eest.

ProtectGuard® MG on impregneeriv, kilet mitte moodustav toode: töödeldud materjalid jäävad õhku ja veeauru läbilaskvaks.

ProtectGuard® MG on värvitu ega muuda töödeldud materjali välimust ega olemust. Lisaks on see UV-kindel ja ei muuda vananedes värvust.

KASUTUS

ProtectGuard® MG saab kasutada nii vertikaalsetel kui ka horisontaalsetel pindadel, nii sees kui väljas. Sobib ideaalselt kõigi vähese või väga vähese poorsusega materjalide töötlemiseks: marmor, graniit, portselan, poleeritud ja kristalliseeritud pinnad, kivikeraamika, ja kõik siledad aluspinnad, eriti madala poorsusega räni-lubjakivi materjalid.

ProtectGuard® MG sobib nii uutele kui vanadele pindadele.

KEEMILINE KOOSTIS

- Klorofüll®-i baasil lahus.

EELISED JA OMADUSED

- Kaitseb vee ning õliste vedelike eest.
- Kaitse püsib üle 10 aasta
- Plekkide-ja määrdumisvastane.
- Piirab pinnal sambla ja samblike kasvu
- Takistab külmumis-sulamistsüklist tulenevat kahjustumist.
- Ei moodusta kilet, laseb pinnal hingata.
- Kulutasuv, suure pinna kaitsmiseks piisab väikesest tootekogusest.
- UV-kindel, ei muuda värvi. Kulumiskindel
- Kasutusvalmis, lihtne kasutada

		MARMOR	KRISTALLISEERITUD MARMOR	TEHIS MARMOR	GRANIIT
VEE Läbilaskvus	1 mn	5	5	5	5
	15 mn	5	5	5	5
	60 mn	5	5	5	5
ÕLI Läbilaskvus	1 mn	5	5	5	5
	15 mn	5	5	5	5
	60 mn	4	4	4	4
HAPETE läbilaskvus (puuviljamahlad, ja vein)	1 mn	5	4	5	5
	15 mn	2	4	5	5
	60 mn	1	3	2	5

ProtectGuard® MG. töödeldud materjalide vee-, õli- ja happeskindlus. Hinnang 1 (nõrk) kuni 5 (suurepärase).

PAKENDID

1, 2 ja 5 liitrit.

TEHNILINE INFORMATSIOON

Füüsikaline olek 20 °C juures	: Vedelik
Värvus	: Värvitu
Lõhn	: kerge
pH	: Ei ole kohaldatav
Tihedus	: 0.9 ± 0.02
Lahustuvus vees [vol/vol]	: Ei lahustu
Leekpunkt [°C]	: > 63°C
VOC	: 430 g/l*
Siseõhku eralduvate VOC heitkoguste hinnang	: B

KASUTAMINE

Pindade ettevalmistamine :

- Kandke toode puhtale, tolmuwabale, rasvavabale ja kuivale pinnale. Rasvaste plekkide eemaldamiseks kasutage **Guard Cleaner® Eco Soiled Floors**. Betoonisoolade, betoonipiima ja ladestunud tsemendi eemaldamiseks kasutage **Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement**. Pinna ettevalmistamine tagab töötuse hea efektiivsuse.
- Enne **ProtectGuard® MG** kasutamist loputage ettevaatlikult ja hoolikalt kuni pind on **täielikult kuiv** ja pinnal ei ole puhastusaine jälgi.

Pealekandmine :

- Kasutage puhtalt, mitte lahjendada.
- Enne kasutamist loksutage toodet korralikult.
- Tehke alati eeltest.
- Töödeldav pind tuleb impregneerida ühe korraga.
- Lase tootel korralikult pinna sisse imbuda ja oota (10 kuni 60 min. oleneb materjali poorsusest ning pinna temperatuurist).
- Ärge kandke pinnale liiga palju toodet, enne kuivamist eemaldage liigne toode puhta lapiga.
- Kuivamise aeg 1 tund.
- Pind peab peale töötlust kaitstud 24 tundi (vihm, rasv jms)
- Pinda võib peale töötuse pealekandmist poleerida.
- Optimaalne kaitse saavutatakse 5-7 päevaga.

VAHENDID PEALEKANDMISEKS

- Kasutage pintsli. **Ärge kunagi kasutage pihustit.**



HOOLDAMINE

- Kõvem mustus tuleb puhastada veega või **Guard Cleaner® Eco Soiled Floors** lahustatuna 50% veega.

KATVUS

8 to 20 m² / liiter

Tegelik ainekulu sõltub peale kandmise viisist ja töödeldava pinna poorsusest.

* Kalkulatsioonid põhinevad komponentide info põhjal.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Puhastage töövahendid ja seadmed pärast kasutamist veega.

LADUSTAMINE

- Hoida kuivas (5°C ja 30°C vahelisel temperatuuril).

SOOVITUSED

- Säilitamine: 12 kuud pärast valmistamiskuupäeva, kinnises originaalpakendis
- Töötage alati hästi ventileeritavas ruumis. Kui ei, kandke kaitsemaski (tüüp: ABEK)
- **Ärge kunagi kasutage pihustit.**
- Parimate tulemuste saavutamiseks kasutatakse **ProtectGuard® MG** kui pinna temperatuur on vahemikus 5°C kuni 30°C.
- Ärge kandke peale vihmase või väga kuumu ilmaga. Õhutemperatuur peaks olema vahemikus 5°C kuni 30°C.
- Ärge lahjendage ega segage ühegi teise tootega.
- Lubjarikaste materjalide (mittekristallunud marmor...) vastupidavus hapetele on piiratud. Nendel materjalidel on vaja kiiresti eemaldada happed.
- Teatud materjalide puhul võib toode algset värvi veidi rikastada (viia läbi test).

TERVIS JA OHUTUS

- Hingamisteede kaitse : Tavalistes kasutustingimustes, kus on olemas piisav ventilatsioon, ei ole spetsiaalset hingamisteede kaitsevahendit vaja
- Käte kaitse : Kasutage lateks kindaid
- Naha kaitse : Tavapärastes tingimustes kasutamisel ei ole lisakaitse vajalik.
- Silmade kaitse : Kui on võimalus, et aine pritsib, tuleks kanda kaitseprille
- Allaneelamisel : Mitte kutsuda esile oksendamist! võta koheselt ühendust arstiga.

HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS

TEHNILINE TUGI

Clean Investment OÜ

Kadaka tee 131/6, Tallinn

Mob : +372 55509476

e-post : info@cleanserv.ee

www.cleanserv.ee

Tähtis: selle dokumentatsiooni sisu põhineb meie kogemustel tootega. Guard Industry garanteerib oma toodete kvaliteedi, kuid loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest, kui kasutaja ei järgi toodete soovitusi ja kasutustingimusi, eriti juhul kui tegemist on toote valesti kasutamisega või kui toodet kasutatakse koos teiste ainetega mis ei sobi Guard Industry tootega. Guard Industry ei vastuta toote kvaliteedi eest, kui toodet kasutatakse ebasoodsates ilmastikutingimustes. Lisateabe saamiseks lugege ohutuskaarti.

Meie andmelehe värskema versiooni leiate meie veebisaidilt www.guardindustry.com

Viimati värskendatud : 02/01/2014